

### 1. 典型性能指标

测试项目	单位	典型值
环保或非环保		环保
外观		黑色
树脂类型		DCPD+MAR
填料类型		角形+球形
填料含量	%	84
填料最大尺寸	um	75
阻燃 UL-94@1/8"		V-0
胶化时间	s	28
流动长度	inch	40
玻璃化转变温度 Tg	°C	125
热膨胀系数 1	ppm	10
热膨胀系数 2	ppm	37
弯曲强度@25°C	Mpa	147
弯曲模量@25°C	Mpa	19122
吸水率(PCT24h)	%	0.36
比重	g/cm3	1.94
导热系数	W/m.K	0.80
成型收缩率	%	0.37
体积电阻率@25°C	× 10 <sup>15</sup> Ω.cm	16
电导率	μs/cm	53
pH		4.7
氯离子含量	ppm	6
钠离子含量	ppm	4

### 2. 成型及后固化条件

封装模具类型		自动模
模塑温度	°C	170-190
模塑固化时间	sec	60-120
后固化温度	°C	175
后固化时间	h	4-8

### 3. 运输储存条件/有效期

运输储存条件	5°C以下
有效期	6个月

备注：以上数据基于上海道宜半导体材料有限公司实验室测试结果，非保证值，典型值仅供参考。